

BonaCoatings

BONA CREATE

Popis produktu:

Bona Create je mořidlo na bázi oleje, které dodá vaší dřevěné podlaze rovnoměrné a atraktivní zabarvení. Použití Bona Create je nenáročné, balení můžete nechat otevřené delší dobu bez rizika překryvání barev, přípravek má vynikající rozliv a obsahuje méně než 10% rozpouštědel. Přípravek je určen k použití s vrchními laky na vodní bázi nebo s oleji.

Vlastnosti:

- Mořidlo na bázi oleje
- Dodává dřevu rovnoměrné a atraktivní zabarvení
- Bez rizika překryvání barev
- Produkt s vynikajícím rozlivem
- Obsahuje max. 100 g/l VOC
- Nenáročné použití
- Pokud budete lakovat větší plochu a na jednu vrstvu laku
- Pokud budete lakovat větší plochu a na jednu vrstvu laku
- Použijete více kanystrů než jeden, je nutné lak z těchto kanystrů promíchat, aby nedošlo k různobarevnosti podlahy (např. část podlahy může být lesklejší nebo matnější a bude to opticky vidět).



TECHNICKÁ DATA

Sušina – obsah:	cca 90%
Doba schnutí:	min. 24 hodin, max. 72 hod. při 20°C/60% R.H
Nářadí k aplikaci:	Lešticí stroj, nerezová špachtle
Vydatnost:	20 - 40m ² / litr
Bezpečnost:	Není klasifikováno jako nebezpečný produkt.
Čištění náradí:	Technickým benzínem, bezprostředně po aplikaci. Zaschlé mořidlo – acetonem.
Hořlavost:	Obsahuje vysychavé oleje. Riziko samovznícení. Použité textilie, jako jsou hadry a podobné materiály uložte do nádob s vodou nebo uzavřených kovových kontejnerů na volném prostranství.
Kód odpadu:	08 01 11
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Záruční lhůta / přeprava:	2 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu při teplotě +5°C do +25°C. Limitní hodnota VOC / EU pro Bona Create (cat. f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010)
Skladování/přeprava:	Při teplotě od + 5°C do + 25°C
Balení:	1 litr

Zpracování:

Příprava povrchu: povrch před aplikací musí být hladký (tzn. bez škrábanců), dostatečně probroušený, suchý a zbaven prachu po broušení, zbytků oleje, vosků nebo jiných nečistot. Finální broušení by se mělo uskutečnit za pomoci pásové brusky zrnitosti P120 a následně brusné mřížky zrnitosti P120. **Pozn.: před použitím přípravku doporučujeme zaplnit všechny spoje přípravkem Bona Mix&Fill Plus, aby se zamezilo prosakování.**

Návod k použití: **1.** před použitím promíchejte. Aplikujte tenkou vrstvu rovnoměrně na celou plochu podlahy za pomoci talířové leštičky (100-200 ot./min.) a červeného padu nebo nerezové rovné špachtle. **2.** bezprostředně po nanesení, nebo nejpozději do 15 minut po nanesení, odstraňte všechen nadbytečný přípravek za pomoci čistého padu omotaného hadrem Bona umístěným pod leštičku. Pozn.: v zájmu co nejlepší přilnavosti přípravku k povrchu doporučujeme důkladně odstranit nadbytečné mořidlo a leštící hadr často měnit. **3.** po nanesení by podlaha měla schnout alespoň 24 hodin ale ne víc než 72 hodin. V místnosti byste měli zabezpečit dostatečné větrání a úplně zamezit chůzi po podlaze. V místnosti by teplota neměla klesnout pod 18°C. **4.** když je povrch suchý, vyleštíte podlahu za použití čistého Bona padu omotaného leštícím hadrem. **5.** vyluxujte nebo setřete. **6.** Povrch je teď připraven k nanesení Bona laku nebo Bona oleje.

Při použití Bona laku: nejdřív naneste jednu vrstvu přípravku **Bona Prime Intense** a následně vrstvu jakéhokoliv vrchního laku dle vašeho výběru. Podlahu okamžitě probruste za pomoci brusného systému nebo brusné mřížky zrnitosti 180. naneste druhou vrstvu horního laku. **Pozn. Nejlepší estetický efekt přípravku Bona Create „bílá“ získáte když nanasete jako vrchní vrstvu Traffic, Flow, Resident nebo Novia.**

Při použití Bona oleje: povrch lze ošetřit s Bona Oil 90 nebo s Bona Tvrdým voskovým olejem – viz technický list.

Pozn.: Trvá 4 až 5 dnů než dosáhnete úplného napuštění / impregnace a přilnavosti. Je důležité abyste co nejdříve omezili pohyb po ošetřované podlaze během těchto 4-5 dnů.

Tip: Pokud chcete dosáhnout vyšší sytosti barvy, přidejte na podlahu vodu. Aplikujte rovnoměrně, malé množství vody po celém povrchu pomocí hadru nebo mohairového válečku. Po aplikaci nechejte řádně povrch zaschnout.

Všimněte si: Bona Create můžete aplikovat na většinu dřeva - ať už se jedná kluzké (mastné), tak i pryskyřičné povrchy. Některé typy dřevěných podlah, jako např. Ipe, Wenge, Kambala atd. však mohou nepříznivě působit na přilnavost k povrchu. Před zahájením prací by se měl konečnému zákazníkovi předložit připravený vzorek aktuálního dřeva s požadovanou povrchovou úpravou. Konečná barevná úprava dřeva závisí na dřevu původním – jeho zbarvení, struktuře, kvalitě atd. Až po nanesení poslední vrstvy laku teprve vyhodnoťte barevnost podlahy. Protože poměry, za kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kontrolu, Bona ručí pouze za kvalitu produktu, nikoliv za produkt zcela instalovaný! Vždy se ujistěte, že je produkt testován na aktuální dřevině. Absorpce mořidla je závislá na procesu moření a lakování.

Upozornění: BONA CREATE OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. RIZIKO SAMOVZŇÍCENÍ! POUŽITÉ TEXTILIE, JAKO JSOU HADRY A PODOBNÉ MATERIÁLY ULOŽTE DO NÁDOB S VODOU NEBO UZAVŘENÝCH KOVOVÝCH KONTEJNERŮ NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ. .

Podrobnější informace o produktu včetně bezpečnostního listu naleznete na www.bona.com. Aktualizováno 31.8.2010

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161, www.bona.com